



Drošības datu lapa

LOCTITE SF 7900 AE 400 ml

1. lappuse no 11

DDL Nr.: 326229

V001.3

Versija: 06.10.2022

Drukāšanas datums: 04.11.2025

1. SADAĻA MATERIĀLA UN PIEGĀDĀTĀJA IDENTIFIKĀCIJA

Produkta nosaukums:	LOCTITE SF 7900 AE 400 ml
Paredzētais lietojums:	Pārklājums
Piegādātājs:	Henkel Jaunzēlande Ltd 2 Allens Rd Austrumtamaki Oklenda, 2013. gads Jaunzēlande Tālrunis: +64 (9) 272-6710
Informācija ārkārtas situācijās:	ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU KONTAKTNUMURS 24 STUNDAS DIENNAKTĪ 0800 243 622

2. SADAĻA. BĪSTAMĪBAS IDENTIFIKĀCIJA

Vielas vai maisījuma klasifikācija

Klasificēts kā bīstams saskaņā ar Jaunzēlandes Bīstamo vielu un jauno organismu likumu (HSNO).

Klasificēts kā bīstams kravs saskaņā ar Sauszemes transporta noteikumiem: Bīstamās kravas 2005.

GHS klasifikācija:

Bīstamības klase

Uzliesmojoši aerosoli

Nopietns acu kairinājums

Mērķa orgānu sistēmiskā toksicitāte -

Vienreizēja ekspozīcija

Akūta bīstamība ūdens videi

Bīstamības kategorija

1. kategorija

2.A kategorija

3. kategorija

3. kategorija

Mērķa orgāns

Centrālā nervu sistēma

Bīstamības piktogramma:



Signālvārds:

Bīstamība

DDL Nr.: 326229
V001.3

LOCTITE SF 7900 AE 400 ml

2. lappuse no 11

Bīstamības apzīmējums(-i):	H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. H336 Var izraisīt miegainību vai reiboni. H402 Kaitīgs ūdens organismiem. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu.
Piesardzības pasākumi: Profilakse:	P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P211 Neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai cita aizdegšanās avota. P251 Nedurt un nededzināt, pat pēc izlietošanas. P261 Izvairīties ieelpot miglu/tvaikus. P264 Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas. P271 Lietot tikai ārā vai labi vēdināmā telpā. P273 Izvairīties no izplatīšanas vidē. P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
Atbilde:	P304+P340+P312 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Izvest cietušo svaigā gaisā un nodrošināt mieru pozā, kas ļauj ērti elpot. Ja jūtaties slikti, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to var viegli izdarīt. Turpināt skalot. P337+P313 Ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet medicīnisku palīdzību/apskatiet ārstu.
Uzglabāšana:	P403+P233 Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni turēt cieši noslēgtu. P405 Uzglabāt slēgtā veidā. P410+P412 Sargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122°F.
Atkritumu utilizācija:	P501 Saturu/iepakojumu utilizēt atbilstošā apstrādes un utilizācijas iestādē saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un noteikumiem.

3. SADAĻA. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

Vispārīgs ķīmiskais apraksts:	Maisījums
Sagatavošanas veids:	Smērviela

Sastāvdaļu identitāte:

Ķīmiskās sastāvdaļas acetons	CAS Nr.	Proporcija
butāns	67-64-1	20-< 30 %
	106-97-8	20-< 30 %
Butanons	78-93-3	10-< 20 %
etilformiāts	109-94-4	1-< 10 %
1,3-dioksolāns	646-06-0	1-< 10 %

4. SADAĻA PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Norīšana:	Neizraisīt vemšanu. Lieciet cietušajam rūpīgi izskalot muti ar ūdeni. Meklējiet medicīnisku palīdzību.
Āda:	Novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Nomazgāt ar ziepēm un ūdeni. Meklējiet medicīnisku palīdzību. Pirms atkārtotas lietošanas izmazgājiet apģērbu.
Acis:	Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Meklējiet medicīnisku palīdzību.
Ieelpošana:	Ja nejauši ieelpoti tvaiki, pārvietoties svaigā gaisā. Meklējiet medicīnisku palīdzību.

Pirmās palīdzības iestādes:	Acu skalošana Parastas tualetes telpas
Medicīniskā palīdzība un īpaša ārstēšana:	Ārstēt simptomātiski un atbalstoši.

5. SADAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:	Putas Oglekļa dioksīds. Sausā ķīmiskā viela.
Sadalīšanās produkti ugunsgrēka gadījumā:	Termiskā sadalīšanās var izraisīt kairinošu gāzu un tvaiku izdalīšanos. oglekļa monoksīds Oglekļa dioksīds.
Īpašas briesmas ugunsgrēka gadījumā: BRĪDINĀJUMS UZLIESMOJOS!	Saturs zem spiediena. Slēgti konteineri var pārpļīst (spiediena palielināšanās dēļ), ja tie tiek pakļauti ārkārtējam karstumam.
Īpašs ugunsdzēsēju aizsargaprīkojums:	Izmantojiet ūdens strūklu, lai atdzēsētu uguns skartos konteinerus un izkliedētu tvaikus. Valkājiet autonomu elpošanas aparātu un pilnu aizsargapģērbu, piemēram, glābšanas ekipējumu.
Papildu ieteikumi ugunsdzēsībai:	Ugunsgrēka gadījumā dzesējiet traukus ar ūdens strūklu. Piesārņoto ugunsdzēsības ūdeni savākt atsevišķi. Tas nedrīkst nonākt kanalizācijā.

6. SADAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS IZDALĪŠANĀS GADĪJUMĀ

Personīgie piesardzības pasākumi:	Izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Izvairīties no izlijušā materiāla tvaiku, dūmu, putekļu un/vai miglas ieelpošanas.
Vides drošības pasākumi:	Neļaut nokļūt virszemes/gruntsūdeņos.
Tīrīšanas metodes:	Savāciet absorbēto materiālu un ievietojiet to piemērotā ķīmisko atkritumu konteinerā utilizācijai. Izvēdiniet telpu.

7. SADAĻA. APSTRĀDE UN GLABĀŠANA

Piesardzības pasākumi drošai lietošanai:	Izvairīties ieelpot šī produkta tvaikus vai miglu. Izvairīties no saskares ar acīm, ādu un apģērbu. Sargāt no karstuma, dzirkstelēm un liesmas. Tvaiki viegli uzkrājas un var eksplozīvi aizdegties. Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.
Drošas uzglabāšanas apstākļi:	Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, prom no karstuma, dzirkstelēm un atklātas liesmas. Tvertni cieši noslēgt līdz lietošanas brīdim. Nedurt, nededzināt un nepakļaut temperatūrai virs 48,9 °C (120 °F).

8. SADAĻA. IEDARBĪBAS KONTROLE/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

Darba vietas iedarbības standarti:

Sastāvdaļa [Regulētā viela]	forma iedarbība	TWA (ppm) TWA (mg/m ³)	Maksimālā pieļaujamā robežvērtība	Išdarīgi piesārņojuma iedarbība (ppm)	Išdarīgi piesārņojuma iedarbība (mg/m ³)
ACETONS 67-64-1		500	1185	~	~
ACETONS		~	~	1000	2375
Butāns 106-97-8		800	1900	~	~
METILETILKETONS 78-93-3		150	445	~	~
METILETILKETONS		~	~	300	890
ETILFORMIĀTS 109-94-4		100	303	~	~

Bioloģiskās iedarbības indeksi:

Sastāvdaļa [Regulētā viela]	Parametri Bioloģiskais paraugs	Paraugu ņemšanas laiks	Konc.	Bioloģiskās iedarbības indeksa pamats	Piezīme	Papildu informācija
Acetons 67-64-1 [ACETONS]	acetons	Urīns	Paraugu ņemšanas laiks: Mainas beigās.	50 mg/l NZ BEI		
Butanons 78-93-3 [METILETILKETONS (MEK)]	metiletils ketons	Urīns	Paraugu ņemšanas laiks: Beigas maiņa.	2 mg/l NZ BEI		

Sastāvdaļa [Regulētā viela]	Parametri Bioloģiskais paraugs	Paraugu ņemšanas laiks	Konc.	Bioloģiskās iedarbības indeksa pamats	Piezīme	Papildu informācija
Acetons 67-64-1	acetons	Urīns	Paraugu ņemšanas laiks: Mainas beigās.	80 mg/l DE BGW		
Butanons 78-93-3 [2-Butanons; Metiletilketons]	2-butanons Urīns	Paraugu ņemšanas laiks: Beigas maiņa.	150 mg/l DE BGW			

Inženiertehniskās kontroles:

Nodrošiniet lokālu un vispārēju nosūces ventilāciju, lai efektīvi aizvadītu un novērstu jebkādu tvaiku vai miglas uzkrāšanos, kas rodas, rīkojoties ar šo produktu.

Acu aizsardzība:

Aizsargbrilles vai aizsargbrilles ar sānu aizsargiem.

Ādas aizsardzība:

Ķīmiski izturīgi, necaurlaidīgi cimdi.
Piemēroti aizsargcimdi.
Valkājiet piemērotu aizsargapģērbu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka praksē ķīmiski izturīgu cimdu kalpošanas laiks var ievērojami samazināties daudzu ietekmējošu faktoru (piemēram, temperatūras) dēļ. Gala lietotājam jāveic atbilstošs riska novērtējums. Ja tiek pamanītas nodiluma pazīmes, cimdi jānomaina.

Butilgumijas cimdi.

Elpošanas ceļu aizsardzība:

Ja pastāv ieelpošanas risks, valkājiet respiratoru vai gaisa padeves masku, kas atbilst AS/ NZS 1715 un AS/NZS 1716 prasībām.

9. SADAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Izskats:

Balts
Aerosols

Smarža:

Šķīdinātājs

pH:

6–8

Kušanas temperatūra / sasaldšanas temperatūra:

Nav piemērojams, produkts ir šķīdums -95 °C (-139 °F) temperatūrā

DDL Nr.: 326229
V001.3

LOCTITE SF 7900 AE 400 ml

Īpatnējais svars:	1.2
Vārīšanās temperatūra:	< -42 °C (< -43,6 °F)56 °C (132,8 °F)
Uzliesmošanas temperatūra:	< -104 °C (< -155,2 °F) Šķīdinātāju maisījumi
Iztvaikošanas ātrums:	14.4
Uzliesmojamība (cieta viela, gāze):	Īpaši viegli uzliesmojošs. Viegli uzliesmojošs.
Apakšējā sprādzienbīstamības robeža:	1,5 % (V) 2,2 % (V)
Augšējā sprādzienbīstamības robeža:	8,5 % (tilp.) 13 % (tilp.)
Tvaika spiediens:	231 mm Hg
(; 25 °C (77 °F); 20 °C (68 °F); 50 °C (122 °F))	> 4000 hPa > 8000 hPa
Tvaika blīvums:	> 1 2.0
Blīvums:	0,8 g/cm30,8 g/cm3
Šķīdība ūdenī:	Šķīstošs
Automātiska aizdedze:	465 °C
Sadalīšanās temperatūra:	

10. SADAĻA.	STABILITĀTE UN REAĢĒTĪBA
Stabilitāte:	Stabils normālos temperatūras un spiediena apstākļos.
Apstākļi, no kuriem jāizvairās:	Sargāt no karstuma, dzirkstelēm un liesmas. Nedurt, nededzināt un nepakļaut temperatūrai virs 48,9 °C (120 °F).
Nesaderīgi materiāli:	Oksidētāji.
Bīstami sadalīšanās produkti:	Termiskā sadalīšanās var izraisīt kairinošu gāzu un tvaiku izdalīšanos. oglekļa monoksīds oglekļa dioksīds
Bīstama polimerizācija:	Nenotiks.
11. NODAĻA.	TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Ietekme uz veselību:

Norīšana: Normālos lietošanas apstākļos nav sagaidāms.

Āda: Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu.
Simptomi var būt apsārtums, tūska, sausums, attaukošanās un ādas plaisāšana.

Acis: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Simptomi var būt smags kairinājums, sāpes, asarošana, neskaidra redze.

Ieelpošana: Var izraisīt deguna un rīkles kairinājumu.
Tvaiki var izraisīt miegainību un reiboni.
Centrālās nervu sistēmas nomākums, tostarp reibonis, miegainība, nogurums, slikta dūša, galvassāpes, bezsamaņa.

Akūta toksicitāte:

Bīstamās sastāvdaļas CAS Nr.	Vērtība tips	Vērtība	Lietošanas veids	Iedarbības laiks	Sugas	Metode
acetons 67-64-1	LD50 LC50 LD50	5800 mg/kg 76 mg/l > 15 688 mg/kg	orāls ieelpošana dermāls	4 stundas	žurka žurka trusis	nav norādīts nav norādīts Draize tests
butāns 106-97-8	LC50	274200 ppm	ieelpošana	4 stundas	žurka	nav norādīts
Butanons 78-93-3	LD50 LC50 LD50	2737 mg/kg > 20 mg/l > 6400 mg/kg	orāls ieelpošana dermāls	4 stundas	žurka žurka trusis	nav norādīts nav norādīts nav norādīts
etilformiāts 109-94-4	LD50	1850 mg/kg	orāls		žurka	nav norādīts
1,3-dioksolāns 646-06-0	LD50 LD50	> 2000 mg/kg > 2000 mg/kg	orāls dermāls		žurka trusis	ESAO vadlīnija 401 (akūta Perorāla toksicitāte) nav norādīts

Ādas korozija/kairinājums:

Bīstamās sastāvdaļas CAS Nr.	Rezultāts	Iedarbības laiks	Sugas	Metode
acetons 67-64-1	nav kairinošs		jūscūciņa	nav norādīts
Butanons 78-93-3	nav kairinošs	4 stundas	trusis	ESAO vadlīnija 404 (akūta Ādas kairinājums/kodīgums)

Nopietni acu bojājumi/kairinājums:

Bīstamās sastāvdaļas CAS Nr.	Rezultāts	Iedarbības laiks	Sugas	Metode
acetons 67-64-1	kairinošs		trusis	ESAO vadlīnija 405 (akūta Acu kairinājums/kodīgums)
Butanons 78-93-3	kairinošs		trusis	līdzvērtīgs vai līdzīgs ESAO 405. vadlīnija (akūta acu Kairinājums/Korozija)

Elpceļu vai ādas sensibilizācija:

Bīstamās sastāvdaļas CAS Nr.	Rezultāts	Testa veids	Suga	Metode
acetons 67-64-1	neizraisa sensibilizāciju	Jūscūciņa maksimizācija jonu tests	jūscūciņa	nav norādīts
Butanons 78-93-3	neizraisa sensibilizāciju	Bilera tests	jūscūciņa	līdzvērtīgs vai līdzīgs ESAO 406. vadlīnija (Āda Sensibilizācija)

DDL Nr.: 326229
V001.3

LOCTITE SF 7900 AE 400 ml

7. lappuse no 11

Dzimumšūnu mutagenitāte:

Bīstamās sastāvdaļas CAS Nr.	Rezultāts	Pētījuma veids / Ievadīšanas veids	Metabolisma aktivācija / Iedarbības laiks	Sugas	Metode
acetons 67-64-1	negatīvs negatīvs negatīvs	baktēriju reverss mutāciju tests (piemēram, Eimsa tests) zīdītāju hromosomu aberācijas tests in vitro zīdītāju šūnu gēnu mutācijas tests	ar un bez ar un bez bez		ESAO vadlīnija 471 (Baktēriju reversā mutācija Tests) ESAO vadlīnija 473 (In vitro Zīdītājs Hromosoma Aberācijas tests) ESAO vadlīnija 476 (In vitro Zīdītāju šūnu gēns Mutācijas tests)
acetons 67-64-1	negatīvs	iekšķīgi: dzerot ūdeni		pele	nav norādīts
butāns 106-97-8	negatīvs negatīvs	baktēriju reverss mutāciju tests (piemēram, Eimsa tests) zīdītāju hromosomu aberācijas tests in vitro	ar un bez ar un bez		ESAO vadlīnija 471 (Baktēriju reversā mutācija Tests) ESAO vadlīnija 473 (In vitro Zīdītāju hromosoma Aberācijas tests)
butāns 106-97-8	negatīvs	ieelpošana: gāze		žurka	ESAO vadlīnija 474 (Zīdītāju eritrocīti Mikrokodolu tests)
Butanons 78-93-3	negatīvs negatīvs negatīvs	baktēriju reverss mutāciju tests (piemēram, Eimsa tests) zīdītāju hromosomu aberācijas tests in vitro zīdītāju šūnu gēnu mutācijas tests	ar un bez nav piemērojams ar un bez		līdzvērtīgs vai līdzīgs ESAO 471. vadlīnija (Baktēriju Reversās mutācijas tests) līdzvērtīgs vai līdzīgs ESAO 473. vadlīnija (In vitro Zīdītājs Hromosoma Aberācijas tests) līdzvērtīgs vai līdzīgs ESAO 476. vadlīnija (In vitro Zīdītāju šūnu gēns Mutācijas tests)
Butanons 78-93-3	negatīvs	intraperitoneāli		pele	līdzvērtīgs vai līdzīgs ESAO 474. vadlīnija (zīdītāji Eritrocītu mikrokodols Tests)

Atkārtotas devas toksicitāte:

Bīstamās sastāvdaļas CAS Nr.	Rezultāts	Lietošanas veids	Iedarbības laiks / Ārstēšanas biežums	Sugas	Metode
acetons 67-64-1	NOAEL=900 mg/kg	iekšķīgi: dzerot ūdeni	13 nedēļas dienā	žurka	ESAO vadlīnija 408 (Atkārtota deva 90 dienu laikā iekšķīgi Toksicitāte grauzējiem)
butāns 106-97-8		ieelpošana: gāze	28 dienas 6 stundas dienā	žurka	ESAO vadlīnija 422 (Kombinēta atkārtota deva Toksicitātes pētījums ar Pavairošana/attīstība Toksicitātes skrīninga tests)
Butanons 78-93-3	NOAEL=2500 ppm ieelpojot		90 dienas, 6 stundas dienā, 5 dienas nedēļā	žurka	nav norādīts
Butanons 78-93-3	LOAEL = 5000 ppm ieelpojot		90 dienas, 6 stundas dienā, 5 dienas nedēļā	žurka	nav norādīts

12. SADAĻA.

EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

DDL Nr.: 326229
V001.3

LOCTITE SF 7900 AE 400 ml

Vispārīga ekoloģiskā informācija: Neizliet kanalizācijā/virszemes ūdeņos/gruntsūdeņos.

Ekotoksicitāte: Kaitīgs ūdens organismiem.

Toksicitāte:

Bīstamās sastāvdaļas CAS Nr.	Vērtības veids	Vērtība	Akūta Toksicitāte Pētījums	Iedarbības laiks	Sugas	Metode
acetons 67-64-1	LC50	8120 mg/l	Zīvis	96 stundas	Pimephales promelas	ESAO vadlīnija 203 (Zīvis, akūtas toksicitātes tests)
acetons 67-64-1	EC50	8800 mg/l	Dafnijas	48 stundas	Daphnia pulex	ESAO vadlīnija 202 (Dafniju sugas). Akūtas imobilizācijas tests)
acetons 67-64-1	NOEC	530 mg/l	Alģes	8 dienas	Mikrocistīts aeruginosa	DIN 38412-09
acetons 67-64-1	EC10	1000 mg/l	Baktērijas	30 minūtes	Pseudomonas putida	DIN 38412, 27. daļa (Baktēriju skābekļa patēriņa tests)
butāns 106-97-8	LC50	27,98 mg/l	Zīvis	96 stundas		nav norādīts
butāns 106-97-8	EC50	14,22 mg/l	Dafnijas	48 stundas		nav norādīts
butāns 106-97-8	EC50	7,71 mg/l	Alģes	96 stundas		nav norādīts
Butanons 78-93-3	LC50	3220 mg/l	Zīvis	96 stundas	Pimephales promelas	ESAO vadlīnija 203 (Zīvis, akūtas toksicitātes tests)
Butanons 78-93-3	EC50	5,091 mg/l	Dafnijas	48 stundas	Dafnija magna	ESAO vadlīnija 202 (Dafniju sugas). Akūta Imobilizācija Tests)
Butanons 78-93-3	EC50	2029 mg/l	Alģes	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD vadlīnija 201 (Alģu augšanas inhibīcijas tests)
Butanons 78-93-3	EC10	1,289 mg/l	Alģes	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD vadlīnija 201 (Alģu augšanas inhibīcijas tests)
Butanons 78-93-3	EC50	1150 mg/l	Baktērijas	16 stundas	Pseudomonas putida	DIN 38412, 8. daļa (Pseudomonas Zellvermehrungshe mm tests)
etilformiāts 109-94-4	EC50	120 mg/l	Dafnijas	24 stundas	Dafnija magna	ESAO vadlīnija 202 (Dafniju sugas). Akūta Imobilizācija Tests)
1,3-dioksolāns 646-06-0	LC50	> 95,4 mg/l	Zīvis	96 stundas	Lepomis macrochirus	ESAO vadlīnijas 203 (Zīvis, Akūta Toksicitātes tests)
1,3-dioksolāns 646-06-0	EC50	> 772 mg/l	Dafnijas	48 stundas	Dafnija magna	ESAO vadlīnija 202 (Dafniju sugas). Akūtas imobilizācijas tests)
1,3-dioksolāns 646-06-0	NOEC	877 mg/l	Alģes	72 stundas	Selenastrum capricornutum (jaunais nosaukums: Pseudokirchneriella apakšgalviņas)	ESAO vadlīnijas 201 (Alģes, Augšanas Inhibīcijas tests)
1,3-dioksolāns 646-06-0	ErC50	> 877 mg/l	Alģes	72 stundas	Selenastrum capricornutum (jaunais nosaukums: Pseudokirchneriella apakšgalviņas)	ESAO vadlīnijas 201 (Alģes, Augšanas Inhibīcijas tests)

Noturība un noārdīšanās spēja:

Bīstamās sastāvdaļas CAS Nr.	Rezultāts	Lietošanas veids	Noārdīšanās spēja	Metode
---------------------------------	-----------	---------------------	-------------------	--------

DDL Nr.: 326229
V001.3

LOCTITE SF 7900 AE 400 ml

acetons 67-64-1	viegli bioloģiski noārdāms	aerobikas	81-92 %	ES metode C.4-E ("Gatavības" noteikšana) Biodegradējamība (slēgtas pudeles tests)
butāns 106-97-8	viegli bioloģiski noārdāms	aerobikas	> 60%	ESAO 301 A-F
Butanons 78-93-3	viegli bioloģiski noārdāms	aerobikas	98%	ESAO vadlīnija 301 D (Gatavs Biodegradācija: Slēgta pudele Tests)
etilformiāts 109-94-4	viegli bioloģiski noārdāms		77,48%	ESAO vadlīnija 301 D (Gatavs Biodegradācija: Slēgta pudele Tests)
1,3-dioksolāns 646-06-0		aerobikas	20%	ESAO vadlīnija 301 C (Gatavs Biodegradējamība: modificēts MITI Tests (I))

Bioakumulācijas potenciāls / Mobilitāte augsnē:

Bīstamās sastāvdaļas CAS Nr.	LogPow Bio	koncentrācijas faktors (BCF)	Iedarbības laiks	Sugas	Temperatūra	Metode
acetons 67-64-1	-0,24					ESAO 107. vadlīnija (Sadalīšanās koeficients (n-oktanolis/ūdens), sakratiel Kolbas metode)
butāns 106-97-8	2,31				20 °C	cits (izmērīts)
Butanons 78-93-3	0,3				40 °C	ESAO 117. vadlīnija (Sadalīšanās koeficients (n-oktanolis/ūdens), HPLC Metode)
etilformiāts 109-94-4	0,23					nav norādīts
1,3-dioksolāns 646-06-0	-0,35					nav norādīts

13. SADAĻA. APSVĒRUMI PAR IZMETĪŠANU

Produkta atkritumu utilizācija: Izmetiet saskaņā ar vietējiem un valsts noteikumiem.

Neattīrīta iepakojuma utilizācija: Pilnībā iztukšojiet spiediena gāzes balonus (ieskaitot propelenta gāzi).
Iznīcināšana jāveic saskaņā ar oficiālajiem noteikumiem.

14. SADAĻA. TRANSPORTA INFORMĀCIJA

Informācija par bīstamajām kravām:

Sauszemes transports:
Klasificēts kā bīstams kravs saskaņā ar Sauszemes transporta noteikumiem: Bīstamās kravas 2005.

Sauszemes transports:

ANO nr.: 1950. gada
Pareizais kravas nosaukums: AEROSOLI
Klase vai apakšnodala: 2.1
Iepakojuma grupa:
Jūras transports IMDG:

ANO nr.: 1950. gada
Pareizs piegādes nosaukums: AEROSOLI
Klase vai nodala: 2.1
Iepakojuma grupa:
Jūras ūdens piesārņotājs: FD , SU

DDL Nr.: 326229
V001.3

LOCTITE SF 7900 AE 400 ml

Gaisa transports IATA:

ANO nr.:	1950. gada
Pareizais kravas nosaukums:	Aerosoli, viegli uzliesmojoši
Klase vai apakšnodaļa:	2.1
Iepakojuma grupa:	
Iepakošanas instrukcijas (pasažierim)	203
Iepakošanas instrukcijas (krava)	203

15. SADAĻA.	REGULĒJOŠĀ INFORMĀCIJA
-------------	------------------------

Jaunzēlandes normatīvā informācija:
Klasificēts kā bīstams saskaņā ar Jaunzēlandes Bīstamo vielu un jauno organismu likumu (HSNO).

HSNO apstiprinājuma numurs:	HSR002515
Apstiprināts apstrādātājs:	Skatiet sertificētu apstrādātāju prasības Darba drošības un veselības aizsardzības vadlīnijās (bīstamo materiālu 2017. gada Noteikumi par vielām
Vietne un uzglabāšana:	Skatiet šī grupas standarta vietas un uzglabāšanas prasības. Informāciju par apstiprinātajām bīstamajām vielām skatiet HSNO kontroles sistēmās.
NZIoC:	Atbilst NZIOC standartiem

16. SADAĻA.	CITA INFORMĀCIJA
-------------	------------------

Saisinājumi/akronīmi:	STEL - Istermiņa iedarbības robežvērtība TWA - laika svērtais vidējais rādītājs HSNO - Bīstamās vielas un jauni organismi GHS: Globāli harmonizētā sistēma CAS: Ķīmisko vielu kopsavilkumu dienests LD50: Letāla deva 50% LC 50: Letāla koncentrācija 50% IMDG: Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss IATA-DGR: Starptautiskā gaisa transporta asociācija – Bīstamo kravu noteikumi
Problēmas iemesls:	Pārskatīta drošības datu lapa. Atkārtoti izdota ar jaunu datumu. Iesaistītās nodaļas: 11.

Iepriekšējā izdevuma datums:

20.09.2022

Atruna:

Sastāvdaļu svara procentuālā daļa (% w/w) nav jāuztver kā Henkel New Zealand Limited garantēta specifikācija, bet tikai kā aptuvens norādījums par bīstamo sastāvdaļu saturu materiālā. Šeit sniegtā informācija negarantē Henkel New Zealand Limited atbilstību materiāla īpašībām.

Šajā drošības datu lapā ietvertā informācija tiek sniegta labticīgi un ir iegūta no avotiem, kas tiek uzskatīti par precīziem un uzticamiem. Informācija tiek sniegta bez garantijas, apliecinājuma, pamudinājuma vai licences, un Henkel New Zealand Limited neuzņemas nekādu juridisku atbildību par paļaušanos uz to. Henkel New Zealand Limited neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, traumām vai bojājumiem, kas radušies saistībā ar materiāla vai ar to saistītās drošības datu lapas lietošanu.

Šī informācija nav jāinterpretē kā apgalvojums, ka materiāls ir piemērots kādam konkrētam mērķim vai lietojumam, izņemot tos nosacījumus un garantijas, kas paredzētas valdības likumos. Klienti tiek aicināti pašiem veikt izpēti par materiāla īpašībām un, ja nepieciešams, veikt savus testus materiāla paredzētā lietojuma konkrētajā kontekstā.

Nekādas garantijas vai apliecinājumi netiek sniegti attiecībā uz jebkuras citas jurisdikcijas vai valsts materiālajiem vai eksporta likumiem. Lūdzu, pirms eksportēšanas apstipriniet, ka šeit sniegtā informācija atbilst jebkuras citas jurisdikcijas materiālajiem eksporta vai citiem likumiem. Lai saņemtu papildu palīdzību, lūdzu, sazinieties ar Henkel produktu drošības un normatīvo lietu nodaļu.